

FILM NEGRO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	Características		Normas
Materias	PEBD		-
Densidad	0.93 g/cm ³		-
Dart Test Laize	≥ 300 (g)		ASTDM-D 1709
Dart Test Pliegue	≥ 200 (g)		ASTDM-D 1709
Resistencia al estiramiento	Transversal	≥ 15 (Mpa)	ISO 1184
	Longitudinal	≥ 15 (Mpa)	
Alargamiento a la rotura	Transversal	≥ 400 (%)	ISO 1184
	Longitudinal	≥ 500 (%)	
Resistencia al desgarro	Transversal	≥ 22 (N)	ISO 6383/1
	Longitudinal	≥ 22 (N)	

PRESENTACIÓN DEL FILM TRICAPA

Código	ENSI150N(+ancho)	ENSI180N(+anchor)
Espesor	150 micras	180 micras
Tratamiento anti-UV	Si (12 meses)	Si (12 meses)
Anchos	6-8-10-12-14-16m	6-8-10-12-14-16m
Superficie	330m ²	277m ²
Presentación	23 rollos / palet	